

# Technifeutre 750 en bandes

**pour rupture phonique - 100% végétal**

**Composition (pour CCTP) :**

Fibres de chanvre : 75 % (+/-3%)

Fibres de jute : 25 % (+/-3%)

**Caractéristiques physiques :**

Grammage : 750 gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%)

Epaisseur moyenne : 5 mm

**Conditionnement :**

•Bandes de dimensions : 0.10 m x 5 ml = 0.5 m<sup>2</sup>

Emballage plastique sur le contour

Vendu à l'unité ou en carton de 36 bandes

**Utilisations :**

Entre lambourdes et plancher, les bandes atténuent les bruits d'impacts lors du passage sur le parquet.

**Couleur :**

*Chanvre (beige - marron clair)*

**Procédé de fabrication :**

Mélange homogène des fibres

Nappage

Double Aiguilletage (90 cps/cm<sup>2</sup>)

Conditionnement

**Condition de stockage :** Stockage longue et moyenne durée : à l'abri

