

Spécial finition

Composition :

Granulats de chanvre. Partie interne de la plante séchée, tamisée.

Granulométrie répartie des particules de l'ordre de 1 à 5 mm.

Couleur du produit brut : blanc cassé.

Utilisations :➤ **Enduit de finition chanvre & chaux**

- **finition talochée en une passe**
- **correction acoustique**
- **idéal sur brique rouge (monomur, G7...), colombage**

➤ **Décoration sur support poreux**

- **adaptabilité à une multitudes de supports**
- **réalisation de courbures sur les angles**
- **colorations possibles par pigments**

Avantages du mortier de finition Technichanvre® & chaux**Une granulométrie fine et des fibres**

- Cohésion du mortier **sans ajout de sable**,
- **Adhérence** sur support rugueux,
- **Structuration mécanique** du mortier sur supports verticaux,
- Les gaines techniques pourront être **noyées dans la masse**,
- **Résistance** aux impacts,
- **Régulateur d'hygrométrie et de la température**,
- **Rupture de paroi froide**, confort durable de l'habitat ,
- Matériau **écologique** et **sain**,
- **Cultivé, transformé** et conditionné **en France**.

Référence	C005
Composition	chènevotte 95%, fibres 5% (en volume)
Granulométrie	1 à 5 mm - granulométrie répartie
Conditionnement	Sac de 100 litres - 13.5 kg (=100 L de mortier soit 0.100 m ³)
Palettisation	30 sacs/ palettes
Densité du granulat sec	130 à 140 kg/m³
Conductivité thermique seul	$\lambda = 0,048$ W/m.K
Capacité de rétention d'eau (EN 13041)	370 ml/l
Ph en suspension à 10%	6,7 à 7,2
Stockage	au sec à l'abri des intempéries

